



HOJA TÉCNICA

6.7

Producto:

BANDA DE PVC

DEFINICIÓN

La **BANDA DE PVC** es un sello flexible retenedor de agua para juntas frías constructivas en elementos de concreto.

DESCRIPCIÓN

La **BANDA DE PVC** está compuesto de poli-(cloruro de vinilo) corrugado con bulbo central, posee acción selladora propia, porque al tiempo que el concreto se contrae, sella la amplitud de la junta, por sus corrugaciones y las protuberancias de sus extremos se adhieren más al concreto, brindando un sellado más apretado a medida que aumente la tensión debida al movimiento.

CARACTERÍSTICAS

La resistencia química del sello de cloruro de polivinilo a los productos derivados del petróleo, álcalis, ácidos y otros materiales deletéreos es superior a cualquier otro tipo de material.

APLICACIONES

Es recomendable en juntas de expansión de canales, derrames, vertederos, albercas, tanques de almacenamiento, cimentaciones, plantas de tratamiento de aguas negras, etc.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

La **BANDA DE PVC** se presenta en anchos comerciales: 10 cm (4 pulg.), 15 cm (6 pulg.), 19 cm (7 pulg), 22.5 cm (9 pulg.), y 30 cm (12 pulg.), todas con una longitud de 25 m.

El color de línea es el negro, y sobre pedido se puede manejar el blanco.

Este sello puede venir con o sin ojillo, de acuerdo a sus necesidades.

MODO DE EMPLEO

La banda deberá colocarse en posición y en caso de ser necesaria una unión, deberán cortarse los extremos a escuadra.

Inmediatamente colocar los extremos en la plancha o en una espátula caliente, sujetándose firmemente hasta que el material empiece a derretirse; al instante únase los extremos manteniendo una ligera presión hasta que el material se enfríe, quedando así una unión sólida y fuerte.

NOTA: evite que se queme el material de los extremos por unirse.

PRECAUCIONES

No comer, beber o fumar cuando este usando el producto. Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

DATOS TÉCNICOS

| Propiedades físicas y Mecánicas | Método de prueba | Unidad | Valores típicos |
|---|------------------|-------------------|-----------------|
| Dureza | ASTM-D-2240 | Shore A | 78-82 |
| Densidad especifica | ASTM-792 | g/cm ³ | 1.37 +- 0.04 |
| Esfuerzo de ruptura a la tensión original | CRD-C572-74 | MPa | 17.5 |
| Elongación original | CRD-C572-74 | % | 300 Mín. |
| Extracción a solución alcalina (7 días) | CRD-C572-74 | % | -0.10 a 0.25 |
| Esfuerzo de ruptura posterior a la soln. alcalina | CRD-C572-74 | MPa | 10.5 |
| Elongación posterior a la soln. alcalina | CRD-C572-74 | % | 300 Mín. |
| Prueba de baja temperatura | ASTM-D-412 | N/A | Sin fracturas |

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.