Ficha Técnica

GROUTS, MORTEROS Y RESTAURADORES

BOQUILLA FINA RETEX

Boquilla para Juntas en Pisos Ceramicos y Porcelanato



Descripción: **BOQUILLA FINA RETEX** es un producto especialmente formulado para juntas estrechas de hasta 4mm. de gran resistencia y de extraordinaria elasticidad, por lo que permanece inalterable ante la suciedad y la humedad.

Ventajas:
- Fraguado Autocurable
- Absorbe las diferencias en medidas de la cerámica

Usos: Especialmente formulada para rellenar juntas de 1 a 4mm.

- Extraordinaria adherencia
- Fácil y rápida aplicación
- Excelente tiempo de trabajo
- Soporta tráfico ligero

Presentaciones: Saco 5 kg

Colores: Blanco - Colores

Referencias Técnicas:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PRUEBA	RESULTADO
Densidad en Polvo	0.9 - 1.1 Kg/dm^3
Densidad en Masa	1.7 - 1.8 Kg/dm^3
Fraguado Inicial	35 - 45 min
Pull-off @ 3 días	50 kN
Compresión @ 28 días	150 Kg/cm^2
Hidratación	35 - 40 %
Temperatura de Aplicación	25 - 30 ºC
Rendimiento	0.8 - 2 Kg/m dependiendo del grueso y ancho de las zonas a emboquillar

Revisión Marzo 2016
Boquilla Fina Retex Bco. Saco 5 kgs. M0062 Color Saco 5 Kgs. M0062/color

E-mail:ventas@retex.com.mx
www.retex.com.mx

BOQUILLA FINA RETEX

Boquilla para Juntas en Pisos Ceramicos y Porcelanato

Ficha Técnica

GROUTS, MORTEROS Y RESTAURADORES

Preparación de la Superficie:

a) El substrato en que se aplicará la **BOQUILLA FINA RETEX** deberá estar limpio y libre de impurezas, y demás agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia.
b) La superficie deberá estar totalmente seca, antes de la aplicación de la **BOQUILLA FINA RETEX**
c) NO se debe usar en la limpieza, ningún tipo de jabón o detergente, u otros medios de limpieza como ácido muriático.
d) La superficie deberá estar libre de pinturas barnices, manchas y eflorescencia (salitre).

Preparación del Producto:

- Agregar un saco de 5 kg a 2 lts de agua (para muros, prepararla un poco más espesa).
- Mezclar hasta obtener una pasta fluida sin grumos.
- Dejarla reposar 5 minutos y volver a mezclar.

Rendimiento Aproximado:

De 0.8 a 2 kg/m o de 10 a 20 m por bulto, puede variar dependiendo del tamaño de las piezas, grueso y ancho de las zonas a emboquillar.

Sistema Mínimo:

1 capa

Aplicación:

a) Con la ayuda de una llana de goma, distribuya y comprima perfectamente la **BOQUILLA FINA RETEX** en los espacios a emboquillar con movimientos diagonales.
b) Pasada media hora de su aplicación limpie el recubrimiento con la ayuda de una esponja ligeramente húmeda.
c) Realice la limpieza final del recubrimiento después de 3 a 4 horas posteriores a la instalación con un trapo seco.

Cuidados Especiales:

- Verificar que las juntas estén limpias de polvo y grasa.
- Aplicar la **BOQUILLA FINA RETEX** transcurridos como mínimo 48 hrs después de la colocación de la cerámica.
- Usar herramienta profesional como llana, escobilla ó cuña metálica.
- Limpie las herramientas y utensilios utilizados.

Almacenamiento:

12 meses en su envase original, sobre tarima bajo techo.

Garantía de Calidad:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX,** basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de **Recubrimientos Texturizados .S.A. de C.V.** La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Distribuidor Autorizado.

RETEX®

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México
Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097
ventas@retex.com.mx **www.retex.com.mx** facebook:retex/impermeabilizantes