GRUPO DIAMOND
C & B / Products

HOJA TÉCNICA

PROCONSA®

Producto: **8.9**

EPOXICON 100 AZUL

1/1

DEFINICIÓN

Recubrimiento Epoxicon 100 Acabado Azul.

DESCRIPCIÓN

EPOXICON 100 es un recubrimiento epóxico anticorrosivo 100% sólidos, el cual se presenta en colores azul y blanco.

CARACTERÍSTICAS

100% impermeable. Excelente resistencia al agua. Excelente resistencia a diferentes ácidos, álcalis y a productos químicos. Excelente adherencia a concreto y metales. No imparte sabores ni olores.

APLICACIONES

Es utilizado principalmente como membrana 100% impermeable en: cisternas, albercas, cárcamos, tanques en general de concreto y metálicos.

RENDIMIENTO

Sobre superficie lisa: Epoxicon 100 ACABADO AZUL : 1.5 mt²/Kg. Se recomienda hacer pruebas para determinar rendimientos sobre diferentes superficies.

PRESENTACIÓN

EPOXICON 100 AZUL se presenta en envases de 7 Kg.

MODO DE EMPLEO

Superficies de concreto: Limpiar la superficie perfectamente con DETERGENTE ACIDO y abundante agua, elimine residuos de polvo y grasa.
Superficies metálicas: Eliminar óxidos, polvo y grasa de la superficie, con removedor de óxido y/o solventes.

Mezcle perfectamente la parte A y B del acabado EPOXICON 100 AZUL en una relación de parte A de 1 Kg. por 0.232 Kg. de parte B y aplicar esta mezcla en la superficie a tratar cuidando de no dejar poros.
Dejar secar de 4 a 5 horas y aplique una segunda mano de EPOXICON 100 acabado para eliminar poros.
Se deberá esperar siete días antes de usar el sistema EPOXICON 100. Se recomienda poner a baño maría el producto una vez hecha la mezcla para alargar el pof life.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	
Parte A:	Pasta color azul
Parte B:	Liquido color amarillo
Viscosidad Brookfield	
Parte A:	80,000 cps ± 2,000 SP7, 10 RPM
Viscosidad copa Ford #4	
Parte B:	38 seg. ± 4 seg. a 25 °C
Densidad a 25 °C	
Parte A:	1.52 ± 0.03 gr/cc
Parte B:	0.98 ± 0.01 gr/cc
Trabajabilidad (A + B):	45 min - 1 Hr. aprox.

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto.

No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.