GRUPO DIAMOND
C & B / Products

HOJA TÉCNICA

PROCONSA®

Producto: **5.6**

PROCONLASTIC E (BLANCO O ROJO TERRACOTA)

DEFINICIÓN

Recubrimiento impermeable acrílico, elástico y decorativo.

DESCRIPCIÓN

PROCONLASTIC "E", es un compuesto de consistencia pastosa a base de resinas acrílicas. Se produce en color blanco o rojo.

CARACTERÍSTICAS

- Adherencia perfecta a superficies húmedas o secas.
- Excelente elasticidad y flexibilidad.
- Gran resistencia al intemperismo.
- Acabado decorativo.
- Resistencia al tráfico ocasional.
- Resistencia a los rayos de sol

APLICACIONES

PROCONLASTIC "E", se usa para impermeabilización sobre cascarones, cubiertas aligeradas de concreto, también sobre superficies planas, sobre enladrillado o directamente sobre los aplanados en general para todo tipo de superficie.

RENDIMIENTO

Rinde aproximadamente 1 mt² / litro, dependiendo de la superficie.

PRESENTACIÓN

PROCONLASTIC "E" se presenta en envases de 4 lt., Cubetas de 19 lt. Y tambos de 200 lt.

MODO DE EMPLEO

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, grasas y materiales extraños, conviene tener una superficie de acabado liso, de preferencia con llana metálica.

Las superficies rugosas deben ser emparejadas y afinadas, con objeto de tener un recubrimiento uniforme.

Lávese la superficie dejándola húmeda sin encharcamientos.
Aplique primario **PROCONLASTIC "E"** diluyéndolo 1:3 con agua y colóquelo a razón de 3 a 5 m^2/Lt aproximadamente. Dejar secar.

Aplíquese **PROCONLASTIC "E"** tal como viene mediante un equipo aspersor de materiales de alta viscosidad, o bien con una brocha de pelo en 2 manos, dejando secar perfectamente entre cada una de las aplicaciones un mínimo de 8 horas.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad Método y Norma ASTM D-1824:	25,000 CPS
Colores:	Blanco o Rojo Terracota
Olor:	Suave a acrílico
Toxicidad:	No Tóxico
Densidad ASTM D-1475:	1.14 gr/cc
% de Materia No Volátil:	47.0 %
Punto de Congelación:	0 °C
Temperatura de Aplicación:	5° C
Temperatura de Secado al Tacto:	45 minutos
Elongación a la Ruptura ASTM D-2370:	300 % Mínimo
Adherencia ASTM C-794:	95 % mínimo
Intemperismo Acelerado ASTM D-4799:	A 300 ciclos sin deterioro alguno
Garantía	3 años

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.