Ficha Técnica

GROUTS, MORTEROS Y RESTAURADORES

CONCREFINISH

MORTERO CEMENTOSO MODIFICADO PARA ALISADO Y "CHULEADO" DE CONCRETO



DESCRIPCIÓN: Es un Mortero Polimérico de Fraguado Controlado, elaborado a base de una mezcla polimérica junto con cementos especiales con agregados extrafinos de origen mineral, diseñado para resanes y detallado en prefabricados de concreto. **CONCREFINISH** es ideal para crear excelentes acabados lisos en elementos prefabricados de concreto y demás superficies porosas, ya que rellena imperfecciones superficiales y distribuye la tensión superficial en el acabado, evitando así la aparición de fisuras aparentes, y escondiendo imperfecciones, por lo que deja las superficies listas para ser pintadas o recibir cualquier otro tipo de recubrimiento. Busca ofrecer regularidad en la superficie y uniformidad, no es un recubrimiento decorativo.

VENTAJAS:

a) Repara, alisa, y "chulea" las superficies sin fisurar
b) Muy versátil al instalarse como capa de acabado liso color gris natural
c) Fraguado controlado que permite la aplicación del material sin secar tan rápido
d) Ecológico, no es toxico, no contamina, y no desprende gases durante su aplicación
e) Ofrece excelente manejabilidad a la aplicación con llana y moldeabilidad
f) No es necesario humedecer la superficie
g) Excelente rendimiento disminuyendo mermas durante la aplicación
h) Puede recibir casi todo tipo de pinturas o revestimientos después de las siguientes 24hr
i) Extraordinaria resistencia al intemperismo, no absorbe humedad
j) Se puede colocar tanto en espesores mínimos como en oquedades de espesores gruesos

USOS: Se recomienda **CONCREFINISH** ampliamente para resanado y detalle en prefabricados de concreto, así como en concretos vertidos en sitio. Es ideal para acabado y "chuleado" de elementos prefabricados de concreto en obras de infraestructura, así como para el alisado de muros de concreto, block, columnas, y mampostería, que requieran de una apariencia lisa arquitectónica en color gris o listas para recibir algún acabado decorativo.

PRESENTACIONES: Saco de 25 kg

COLORES: Gris

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PRUEBA	RESULTADO
Apariencia	Polvo gris
Peso específico (kg / lt)	1.000 a 1.200 kg / lt
Hidratación	35 a 38 %
Apariencia de hidratación	Mezcla pastosa
Fraguado inicial	40 minutos a 23°C
Resistencia a la compresión a 7 días	96 kg / cm^2
Espesor mínimo de aplicación	0.5 a 3 mm en áreas grandes
Espesor máximo	Hasta 12 mm en áreas pequeñas, en capas
Tiempo abierto de mezcla a 23°C	35 a 50 min
Aplicación	Con llana de acero

Revisión Septiembre 2020
Concrefinish Saco 25 Kgs. M0028

ventas@retex.com.mx www.retex.com.mx facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados
Youtube:Retex Impermeabilizantes Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

CONCREFINISH

MORTERO CEMENTOSO MODIFICADO PARA ALISADO Y "CHULEADO" DE CONCRETO

Ficha Técnica

GROUTS, MORTEROS Y RESTAURADORES



PREPARACIÓN DEL MATERIAL: Vierta en un recipiente de 8.5 a 9.5 lts de agua, adicione 25 kg de **CONCREFINISH** y mezcle hasta obtener una consistencia pastosa, homogénea y sin grumos.

RENDIMIENTO APROXIMADO: 1.6 kg X m2 a 1 mm de espesor.

Datos aproximados obtenidos de pruebas realizadas en el laboratorio. Se pueden realizar pruebas en campo para saber su rendimiento real, que dependerá de las condiciones climáticas, aplicación y condiciones de la superficie.

SISTEMA MÍNIMO: 1 a 3 capas dependiendo de las condiciones de la superficie

APLICACIÓN:

a) Limpie la superficie y retire cualquier adherencia, capas sueltas o sustancia que pudiera evitar la correcta adhesión de **CONCREFINISH**. Si es necesario retire la superficie del concreto débil por medios mecánicos hasta llegar al concreto sólido; ya que este debe tener cierto grado de porosidad.
b) Humedezca la superficie y aplique la mezcla de **CONCREFINISH** por medio de llana o espátula. Permita que el producto seque y adquiera consistencia. Posteriormente realice el "chuleo" o pulido con llana de esponja, hasta obtener el acabado deseado. Todas las prácticas de acabado tradicional en concreto y mortero aplican para el terminado con el **CONCREFINISH**, pudiendo inclusive pulir el acabado en caso de ser necesario.
c) Curar entre capas.
d) En caso de que vaya a colocar algún acabado, realizarlo después de 24 a 48 horas dependiendo de la superficie y condiciones ambientales.

ALMACENAMIENTO: 12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en lugar fresco y seco.

GARANTIA DE CALIDAD: **RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.** extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX,** basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de **Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V.** La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente.
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final.
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México
Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097 **ventas@retex.com.mx**
www.retex.com.mx **facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados** **Youtube:Retex Impermeabilizantes** **Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados**